CREPIMIL EXTRA

CÓD. 132R/132T

DESCRIÇÃO	Revestimento decorativo, baseado em copolímeros acrílicos.	
UTILIZAÇÃO	Revestimento de paredes interiores e fachadas, em reboco de cimento, fibrocimento, betão, gesso cartonado, estuques e madeira.	
PROPRIEDADES	Ideal como acabamento para Sistema ThermInnov Fácil aplicação, não cola na palustra Excelente brancura Boa resistência ao envelhecimento natural Película reforçada com aditivo anti-fungos Efeito repelente e baixa absorção de água Boa retenção de cor Permeabilidade ao vapor de água Disfarça pequenas imperfeições de reboco Acabamento raiado e talochado, com espessuras diversas. Disponível nos grãos R08, R10, R12, R15, R20; T08, T10, T12, T15, T20 *ETA 15/0804*	
CERTIFICADOS E NORMAS	ETA 15/0804: ETICS- Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	R08 – Raiado 0,8 mm R10 – Raiado 1 mm R12 – Raiado 1,2 mm R15 – Raiado 1,5 mm R20 – Raiado 2 mm T08 – Talochado 0,8 mm T10 – Talochado 1 mm T12 – Talochado 1,2 mm T15 – Talochado 1,5 mm T20 – Talochado 2 mm
	Espessura de camada seca	R08, T08: 0,8-1 mm R10, T10: 1-1,2 mm R12, T12: 1,2-1,4 mm R15, T15: 1,5-1,7 mm R20, T20: 2-2,5 mm
	Cor	Branco e cores de catálogo, afinável em Sistema 2000Mix(1,2)
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l Contém no máximo 40 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Final: 24 horas Este valor para repintura deverá ser rigorosamente cumprido para se poder garantir a correta reação da tinta com o substrato.

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

CREPIMIL EXTRA

CÓD. 132R/132T

		Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados. A humidade atmosférica excessiva poderá influenciar na correta secagem do produto.
	Rendimento prático	R08: 1,2 - 1,4 kg/m^2 R10: 1,5 - 1,7 kg/m^2 R12: 1,7 - 1,9 kg/m^2 R15: 2,0 - 2,2 kg/m^2 R20: 3,0 - 3,5 kg/m^2 T08: 1,2 - 1,4 kg/m^2 T10: 1,5 - 1,7 kg/m^2 T12: 1,8 - 2,0 kg/m^2 T15: 2,4 - 2,6 kg/m^2 T20: 3,5 - 4,0 kg/m^2 Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	25 kg
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.	
	Rebocos de cimentos novos, alcalinos ou pulverulentos	Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes; Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL sem diluir; Deixar secar durante 6 horas.
	Rebocos anteriormente pintados ou caiados	Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma escova; Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS 6991. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos. - Proceder em seguida como para superfícies novas.
	Superfícies lisas (gessos)	Aplicar uma demão de ISOSELANTE ou PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO; Aplicar uma demão de SUPERTEX. Esta operação facilita a aderência do CREPIMIL EXTRA ao suporte.
	Sistema Therminnov (ou equivalente)	Aplicar uma demão de primário de base aquosa como, por exemplo, ISOSELANTE ou PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO. **Nota 1:** No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura; **Nota 2:** A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

CREPIMIL EXTRA

CÓD. 132R/132T

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Palustra de aço inox e palustra de plástico Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Modo de Aplicação	Misturar bem o conteúdo da embalagem com auxílio de um agitador mecânico; Aplicar 1 camada de CREPIMIL EXTRA, sem diluir, com palustra metálica, em movimentos cruzados, apertando bem contra a superfície e removendo os excessos; Em seguida, após ligeira secagem do produto, fazer o acabamento com auxílio de uma talocha plástica limpa e humedecida, em movimentos circulares ou lineares, de acordo com o efeito desejado. **Nota:** Deve-se ter sempre o cuidado de aplicar panos completos bem delimitados de forma a evitar emendas. Se necessário, criar juntas de esquartelamento de forma a dividir em partes iguais a área a revestir.	
	Diluição	Pronto a aplicar	
	Condições ambientais	Temperatura ambiente Humidade relativa Temperatura do suporte	superior a 5°C e inferior a 30°C inferior a 80% 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
		Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar. Não aplicar em superfícies com inclinação inferior a 45°C	
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato, devido ao forte poder alcalino e corrosivo. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.		
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.		
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.		
(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento Técnico. Podem-se verificar ligeiras diferenças entre lotes diferentes de uma mesma cor. Assim, deve-se encomendar sempre a quantidade necessária para a totalidade da obra, evitando remendos com lotes diferentes.		
(2)	Para evitar patologias precoces relacionadas com a degradação dos materiais de revestimento (acabamento e reboco), desaconselha-se a utilização de cores escuras que promovem o sobreaquecimento da superfície do SISTEMA THERMINNOV, quando exposto à radiação solar.		
REVISÃO	JUNHO 2023		

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia