EPOXIMIL

CÓD. 220063

DESCRIÇÃO	Tinta formulada à base de resina de epóxi, endurecida com poliamina.	
UTILIZAÇÃO	Tinta epóxi bicomponente para construção civil para pintura de superfícies de betão, tais como piscinas e lambrins. Não adequado para utilização no exterior.	
PROPRIEDADES	Forma revestimento resistente ao desgaste mecânico e químico Promove uma limpeza mais fácil da superfície	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante
	Cor	Diversas, afináveis em sistema 2000MIX [(1)]
	Nº de componentes	2 componentes Componente 1: EPOXIMIL Componente 2: ENDURECEDOR EPOXIMIL
	Teor de Sólidos	Aprox. 50%, em volume
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l Contém, no máximo, 500 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 5 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10-12 m^2/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar *Ficha de Dados de Segurança*
	Forma de fornecimento	Epoximil: 5 litros Endurecedor Epoximil: 2,5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	**Superfícies novas**	A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 dias; A humidade da superfície não deverá exceder os 4% (método TRAMEX) ou valor máximo de 180 (no equipamento PROTIMETER); A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como restos de óleos de descofragem; Efetuar uma lavagem com DILUENTE 10906 ou com jato abrasivo tendo, neste caso, o cuidado necessário para não danificar a superfície.
	Repintura de superfícies	**Sobre pintura de base solvente:** Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a camada de tinta existente. Remover a camada não aderente, bem como outros contaminante como eflorescências. **Sobre pintura de base aquosa:** Não aplicar sobre pintura de base aquosa, sob o risco de descasque. Neste caso, a pintura velha deverá ser completamente removida. Em seguida, proceder como

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

EPOXIMIL

CÓD. 220063

		para *Superfícies novas*.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Método de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	3 demãos
	Proporção de mistura *(Proporções em volume)*	EPOXIMIL: 2 partes ENDURECEDOR EPOXIMIL: 1 parte
	POT-LIFE	8-10 horas
	Diluição	20% DILUENTE EPOXIMIL
	Modo de aplicação	Aplicar 3 demãos de EPOXIMIL, diretamente ao suporte, nas diluições recomendadas.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE 10906.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento Técnico.	
REVISÃO	DEZEMBRO 2022	

Fábrica de Tintas 2000, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia