

2000 SUPER

CÓD. 22002*

DESCRIÇÃO Esmalte de elevada qualidade formulado à base de resinas alquídicas.

UTILIZAÇÃO Esmalte sintético para construção civil para pintura de superfícies de madeira (*sobre Subcapa Mailin*) e metal (*sobre Primário Óxido de Ferro*). Também indicado para repintura de superfícies alquídicas velhas. Adequado para aplicação no interior e exterior.

PROPRIEDADES

- Boa retenção de cor e brilho
- Apresenta bom corpo e excelente lacagem
- Elevada durabilidade
- Elevado rendimento por ser um produto de altos sólidos
- Fácil aplicação

CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante, meio brilho ou fosco
	Brilho	Brilhante: > 90 Meio Brilho: 60 ± 5 Fosco: 15 ± 5 Nos sistemas Meio Brilho e Fosco, o brilho médio só é alcançado ao fim de 1 semana.
	Cor	Branco e cores de catálogo, afinável em sistema 2000MIX ⁽¹⁾
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/l Contém, no máximo, 300 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	12 - 16 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	Sistema 2000Mix: 1 e 5 litros Branco e cores de fábrica: 0,75 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE **Madeira**

Lixar a madeira no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão;

Aplicar 1 demão de SUBCAPA MAILIN;

Lixar com lixa fina (grão nº 320) passadas cerca de 24 horas. Este tempo de lixagem pode variar com as condições ambientais;

Aplicar uma segunda demão de SUBCAPA MAILIN e lixar novamente.

2000 SUPER

CÓD. 22002*

Metais ferrosos	Limpar o metal com um pano embebido em DILUENTE CELULOSO 2000 para remoção de poeiras e gorduras; Aplicar 1 demão de PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO 2063.						
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de esmalte ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.					
	Nº de demãos	2 demãos					
	Diluição	Pronto a aplicar					
	Modo de aplicação	Aplicar 2 demãos de 2000 SUPER evitando deixar demasiada camada por demão. Nota: Não é aconselhável o empilhamento das peças pintadas por haver risco de colagem das mesmas.					
	Condições ambientais	<table border="0"> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>superior a 5°C e inferior a 35°C</td> </tr> <tr> <td>Humidade relativa</td> <td>inferior a 80%</td> </tr> <tr> <td>Temperatura do suporte</td> <td>2 a 3°C acima do ponto de orvalho</td> </tr> </table> <p>Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.</p>	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C	Humidade relativa	inferior a 80%	Temperatura do suporte
Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C						
Humidade relativa	inferior a 80%						
Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho						
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL, DILUENTE CELULOSO 2000 ou DILUENTE 10906.						
SEGURANÇA E AMBIENTE	<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.</p>						
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.						
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.						
(1)	Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, deve contactar o Departamento Técnico.						
REVISÃO	NOVEMBRO 2022						