

## CASCA D'OVO

CÓD. 220321

<b>DESCRIÇÃO</b>	Esmalte de elevada qualidade formulado à base de resinas alquídicas.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Esmalte sintético para construção civil indicado para pintura de madeira ( <i>sobre Subcapa Mailin</i> ) e superfícies metálicas ( <i>sobre Primário Óxido de Ferro</i> ) no interior. Pode ser utilizado para repintar superfícies alquídicas velhas.	
<b>PROPRIEDADES</b>	<p>Aspeto sedoso e confortável</p> <p>Apresenta bom corpo e excelente lacagem</p> <p>Elevado rendimento por ser um produto de alto teor de sólidos</p> <p>Fácil aplicação</p>	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Casca D'Ovo, opaco
	Brilho (60°)	30 ± 5 UB O brilho da película só é atingido ao fim de 5 dias.
	Cor	Branco e Marfim
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/l Contém, no máximo, 300 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10 - 14 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	0,75 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<b>Madeira</b>	<p>Lixar a madeira no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Em madeira previamente pintada, remover a tinta velha não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha de aço, bolear as arestas e limpar as poeiras com um espanador ou aspirador;</p> <p>Aplicar 1 demão de SUBCAPA MAILIN, diluída 5% com DILUENTE SINTÉTICO;</p> <p>Lixar com lixa fina (grão nº 320) passadas cerca de 24 horas. Este tempo de lixagem pode variar com as condições ambientais;</p> <p>Aplicar uma 2 demão de SUBCAPA MAILIN, diluída 5% com DILUENTE SINTÉTICO e lixar novamente.</p>

## CASCA D'OVO

CÓD. 220321

	<b>Metais ferrosos</b>	Limpar o metal com um pano embebido em DILUENTE CELULOSO 2000 para remoção de poeiras e gorduras; Aplicar 1 demão de PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO 2063.
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de esmalte ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	2 demãos
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicar 2 demãos de CASCA D'OVO, evitando deixar demasiada camada por demão. Secagem intermédia mínima de 24 horas.  Não aconselhável o empilhamento das peças pintadas por haver risco de colagem das mesmas.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL, DILUENTE CELULOSO 2000 ou DILUENTE 10906.
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
<b>NOTA IMPORTANTE</b>	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
<b>REVISÃO</b>	NOVEMBRO 2023	