

PAVIPEX AQUOSO

CÓD. 102073

DESCRIÇÃO	Tinta formulada à base de resina de epóxi em base aquosa, endurecida com aminas.	
UTILIZAÇÃO	Tinta epóxi bicomponente para construção civil para pintura de superfícies em reboco de cimento ou de betão, tais como pavimentos com tráfego moderado, lambrins e paredes na indústria alimentar, escolas, hospitais, entre outros. Não adequado para utilização no exterior.	
PROPRIEDADES	<p>Forma revestimento moderadamente resistente ao desgaste mecânico e químico</p> <p>Promove uma limpeza mais fácil da superfície</p> <p>Baixo teor de COV's</p>	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Acetinado
	Cor	Branco e outras, afináveis em sistema 2000MIX ⁽¹⁾
	Nº de componentes	2 componentes Componente 1: PAVIPEX AQUOSO Componente 2: ENDURECEDOR PAVIPEX AQUOSO
	Teor de Sólidos	Aprox. 40%, em peso (mistura)
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/j): 140 g/l Contém, no máximo, 140 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 7 horas Entre demãos: 24 horas Para tráfego: 7 dias Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	Pavipex Aquoso: 5 litros Endurecedor Pavipex Aquoso: 1,7 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	<p>A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 dias;</p> <p>A humidade da superfície não deverá exceder os 4% (método TRAMEX) ou valor máximo de 180 (no equipamento PROTIMETER);</p> <p>A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como restos de óleos de descofragem.</p>
	Repintura de superfícies	<p>Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a camada de tinta existente;</p> <p>Remover a camada não aderente, bem como outros contaminantes como eflorescências.</p>

PAVIPEX AQUOSO

CÓD. 102073

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	3 demãos
	Proporção de mistura	PAVIPEX AQUOSO: 3 partes ENDURECEDOR PAVIPEX AQUOSO: 1 parte (Proporções em volume)
	<i>POT-LIFE</i>	50 minutos
	Diluição	Água 1ª demão: 20-25% 2ª e 3ª demão: 10%
	Modo de aplicação	Adicionar o endurecedor à base, homogeneizar durante 5 minutos por processo mecânico e deixar repousar 20 minutos para libertação do ar retido e estabilização do produto; Aplicar 3 demãos de PAVIPEX AQUOSO, diretamente ao suporte, nas diluições recomendadas. A aplicação deve ser efetuada logo após a preparação da superfície.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água e detergente. Se necessário, utilizar DILUENTE CELULOSO 106.

SEGURANÇA E AMBIENTE	<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.</p>
-----------------------------	--

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
--------------------------------------	--

NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
------------------------	--

(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento Técnico.
------------	--

REVISÃO	NOVEMBRO 2022
----------------	---------------