

FUNDO AQUA MOBILIÁRIO

CÓD. 320004

UTILIZAÇÃO

Fundo de base aquosa, composto por dispersões uretano e de base acrílica auto reticuláveis e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

Produto recomendado para mobiliário de interior, com bom isolamento do poro da madeira, isento de cheiro, boa transparência e secagem rápida.

COMPONENTES

1 componente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Esbranquiçado
Massa Volúmica (20°)	1,04±0,02 Kg/L
Aspecto/Brilho da película seca	Transparente, semi-brilho
Viscosidade (Ford4, 20°C)	50±5"
Teor de Sólidos	ca. 37%
COV	Contém no máximo 130 g/L Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 150g/L (2007); 130g/L (2010).
Ponto de Inflamação	Não inflamável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Quando da aplicação sobre Velatura, esta deve estar bem seca e se possível isenta de pelo superficial.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.
Diluição Recomendada	Água: 0 – 5%
Secagem (20°C, 60% H.R.)	Superficial: ca. 45-60 minutos Seco ao Tacto: ca. 1h – 1h20min Repintura com lixagem: 3-4 horas
Tempo para Lixagem	Mínimo: 3 horas
Espessura por Demão	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): 120 - 140 2ª demão (g/m²): 120 - 140 Água: 0 – 5% <u>Pistola Airless</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): 120 - 140 2ª demão (g/m²): 120 - 140 Água: 0 – 5% <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): 120 - 140 2ª demão (g/m²): 120 - 140 Água: 0 – 5%

FUNDO AQUA MOBILIÁRIO

CÓD. 320004

Rendimento Teórico	10 - 12 m ² / L por demão
Diluyente de Limpeza	Água
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

Para acabamento de poro aberto:

- Aplicar uma demão de Fundo Aqua Mobiliário, secagem e lixagem da madeira ao fim de 3 horas no sentido do veio da madeira. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Acabamento com Verniz Aqua no brilho pretendido

Para acabamento de poro fechado:

- Aplicar 2 demãos de Fundo Aqua Mobiliário, proceder á lixagem da 1ª demão ao fim de 3 horas de secagem. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Lixagem da 2ª demão ao fim de 6 horas de secagem, no sentido do veio da madeira. Utilizar lixa de grão 280 a 320.
- Acabamento com Verniz Aqua no brilho pretendido

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Fundo Aqua Mobiliário: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Fundo Aqua Mobiliário não provoca irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza da pele e do material de aplicação deve ser feita antes de secar, com água limpa em quantidade abundante.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Janeiro 2022