

HIDROFUGANTE AQUOSO TELHAS

CÓD. 100700

DESCRIÇÃO	Hidrofugante de base aquosa, formulado à base de dispersões e aditivos especiais.	
UTILIZAÇÃO	Hidrofugante aquoso indicado para impermeabilização de telhas de cimento ou de argilas antigas (não vitrificadas nem hidrofugadas) ou outros elementos de construção como reboco de cimento, betão, pedras porosas (por exemplo, granito). Não é indicado para telhas novas.	
PROPRIEDADES	<p>Confere aspeto ligeiramente acetinado</p> <p>Excelente repelência à água, tornando o suporte impermeável</p> <p>Resistente a fungos e algas</p> <p>Resistente à intempérie</p> <p>Fácil aplicação</p>	
CARACTERÍSTICAS	Aspeto	Líquido leitoso
	Acabamento	Ligeiramente acetinado
	Cor	Incolor
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 20-30 minutos Repintura: Este produto deve ser aplicado húmido sobre húmido, de forma a permitir aderência entre demãos. O tempo de repintura depende das condições ambientais e da porosidade do suporte. Como orientação, deve secar 30-60 minutos entre demãos, no máximo.
	Rendimento prático	10 - 14 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5 e 25 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	A superfície deve estar devidamente limpa e seca, isenta de pó ou partículas mal aderentes, eflorescências, gorduras, musgos, líquenes ou outros contaminantes. Não se aconselha a sua aplicação sobre telhas novas e/ou hidrofugadas.
	Limpeza de telhados ou outras superfícies com incrustações (não cimentícias)	<p>Aplicar LIMPAMIL em camada uniforme, com o pulverizador bem junto da superfície, de modo a evitar a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície e deixar atuar entre 6 a 24 horas;</p> <p>Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência sob pressão, até remoção completa da sujidade. Deixar secar 24 horas;</p> <p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS 6991. Este produto deve ser aplicado em camada uniforme, até à saturação da superfície e atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação do hidrofugante, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p>

HIDROFUGANTE AQUOSO TELHAS

CÓD. 100700

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Trincha, pulverizador
	Diluição	Pronto a aplicar
	Nº de demãos	No mínimo, 2 demãos
	Modo de aplicação	Este produto deve ser aplicado, húmido sobre húmido, de forma a permitir aderência entre demãos; No mínimo são necessárias 2 demãos; O tempo de repintura depende das condições ambientais e da porosidade do suporte. Como orientação, deve secar 30-60 minutos entre demãos, no máximo.
	Condições ambientais	Deve ser aplicado com tempo seco, evitando-se ambientes demasiados húmidos ou demasiado quentes. A superfície também deve estar devidamente seca. Após a lavagem com água, deixar secar, pelo menos, 24 horas.
Limpeza das ferramentas	A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente após a aplicação com água	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A., declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
REVISÃO	MAIO 2022	