

PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO 2063

CÓD. 210110

DESCRIÇÃO Primário baseado em resinas alquídicas e pigmentos anticorrosivos.

UTILIZAÇÃO Primário de base solvente de construção civil para aplicação em metais ferrosos, no interior e exterior.

PROPRIEDADES Eficaz proteção anticorrosiva e excelente aderência
 Promove boa aderência da camada de acabamento

CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate
	Cor	Óxido de ferro vermelho
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/l Contém, no máximo, 500 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 5 horas Repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	8-10 kg/m ² Valores dependentes da porosidade, perdas e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	1 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas;
 Se necessário, escovar ou lixar a superfície e, de seguida, desengordurar com DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE 10906.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha
	Diluição	DILUENTE SINTÉTICO 5-10%
	Modo de aplicação	Aplicar uma demão de PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO 2063. Deixar secar durante 48 horas; Acabamento com esmalte sintético.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTÉTICO ou DILUENTE CELULOSO.

SEGURANÇA E AMBIENTE Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.
 Este produto está classificado com inflamável. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência

PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO 2063

CÓD. 210110

por uma empresa especializada ou num EcoCentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO DEZEMBRO 2022