# PELE IMPERMEÁVEL

CÓD. 151100

| | | |
|---|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Tinta de membrana elástica baseada numa dispersão aquosa estireno acrílica modificada. | |
| **UTILIZAÇÃO** | Tinta aquosa para construção civil para impermeabilizações de fachadas e coberturas em reboco de cimento, fibrocimento e betão. Não indicado para utilização no interior. | |
| **PROPRIEDADES** | Boa resistência mecânica, sendo por isso indicado para revestimento de superfícies com fissuras no exterior<br>Resistência mecânica a tráfego pedonal moderado<br>Permite revestimentos impermeáveis à água e boa permeabilidade ao vapor de água<br>Em película espessa (cerca de 1 mm em seco) garante uma boa elasticidade e durabilidade no exterior | |
| **CARACTERÍSTICAS** | Acabamento | Semi mate |
| | Cor | Branco<br>Cinza TD 523<br>Telha TD U091 |
| | Nº de componentes | 1 componente |
| | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) | Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l<br>Contém, no máximo, 40 g/l<br>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina. |
| | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa) | Superficial: 6 - 8 horas<br>Entre demãos: 12 - 24 horas<br>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados. |
| | Rendimento prático | 2 - 2,5 kg/m$^2$ (No mínimo, no total da pintura)<br>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação. |
| | Ponto de Inflamação | Não inflamável |
| | Forma de fornecimento | 1, 5 e 15 kg |
| | Estabilidade em armazém | 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos. |
| **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** | As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes. | |
| | **Superfícies novas** | Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes;<br>Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL sem diluir;<br>Deixar secar durante 6 horas. |
| | **Repintura de superfícies** | Efetuar uma limpeza com jato de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma escova;<br>Em superfícies contaminadas com fungos ou algas, proceder como para *Superfícies contaminadas com microrganismos*;<br>Proceder em seguida como para *Superfícies novas*.<br>**Nota 1:** No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura. |


**Fábrica de Tintas 2000, S.A.** | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

# PELE IMPERMEÁVEL

CÓD. 151100

| | | |
|---|---|---|
| | | **Nota 2:** A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado. |
| | **Superfícies contaminadas com microrganismos** | Em superfícies com elevado grau de contaminação, efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;<br>Lavar com água abundante, deixar secar;<br>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos. |
| **INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO** | Ferramentas de aplicação | Rolo anti gota e rugo, trincha e rodo<br>Homogeneizar bem antes de aplicar. |
| | Nº de demãos | 2 – 3 demãos |
| | Diluição | Água<br>1ª demão: 15 – 20 %<br>2ª e 3ª demãos: Sem diluição |
| | Modo de aplicação | Aplicar 1ª demão de PELE IMPERMEÁVEL, diluído 15 a 20% com água, deixar secar 5 a 6 horas;<br>Aplicar 2ª demão, sem diluição. Nesta fase deve-se colocar uma rede de fibra de poliéster devidamente impregnada na tinta húmida;<br>Passadas 12 horas, aplicar 3ª demão, sem diluição. Se no final da 3ª demão ainda se verificar que a fibra está visível, aplicar nova camada até a tapar completamente.<br>**Nota 1:** No caso de coberturas horizontais, verificar as condições de escoamento, devendo existir inclinação no suporte e suficientes pontos de escoamento da água, de forma a evitar zonas de estagnação. Realizar meias canas (ou cotas) de 10 cm na ligação do pavimento com a parede.<br>**Nota 2:** É possível a aplicação de revestimentos cerâmicos sobre este esquema, com cimento cola, tendo, no entanto, atenção ao facto de apenas iniciar a colocação do cerâmico após completa secagem da PELE IMPERMEÁVEL.<br>**Nota 3:** A aplicação da PELE IMPERMEÁVEL deve ser evitada em dias ventosos, ou com a superfície exposta ao sol, assim como na previsão de chuva. |
| | Condições ambientais | Temperatura ambiente: superior a 5°C e inferior a 35°C<br>Humidade relativa: inferior a 80%<br>Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho<br>Não aplicar em superfícies demasiado quentes. |
| | Limpeza das ferramentas | Imediatamente após utilização, com água |


**Fábrica de Tintas 2000, S.A.** | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia

# PELE IMPERMEÁVEL

CÓD. 151100

| | |
|---|---|
| **SEGURANÇA E AMBIENTE** | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.<br>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. |
| **LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE** | A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança. |
| **NOTA IMPORTANTE** | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação. |
| **REVISÃO** | JUNHO 2023 |


**Fábrica de Tintas 2000, S.A.** | Zona Ind. Maia I | Apt. 1053 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 229 436 800 | Fax: +351 229 436 819
www.tintas2000.pt | tintas2000@tintas2000.pt | NIF 501 093 303 | Cap. Social € 524.000,00 | C.R.C. Maia