

PLAS SUPER

CÓD. 110000

DESCRIÇÃO	Tinta de elevada qualidade, baseada numa dispersão aquosa 100% acrílica.																	
UTILIZAÇÃO	Tinta aquosa para pintura de paredes e fachadas em reboco de cimento, fibrocimento e betão.																	
PROPRIEDADES	<p>Acabamento mate</p> <p>Excelente rendimento</p> <p>Excelente resistência ao envelhecimento natural</p> <p>Boa resistência a fungos e algas</p> <p>Boa retenção de cor</p> <p>Permeabilidade ao vapor de água</p> <p>Baixa absorção de água</p> <p>Fácil aplicação</p> <p>Odor pouco intenso</p>																	
CERTIFICADOS E NORMAS	<p>Norma NP 4505- Tintas para superfícies exteriores de edifícios. Classificação e especificação</p> <table border="1"> <tr> <td>Brilho especular</td> <td>Classe G₃ – Mate</td> <td>G ≤ 10, ângulo incidência de 85°</td> </tr> <tr> <td>Espessura de película seca</td> <td>Classe E₂</td> <td>50 μm < E ≤ 100 μm</td> </tr> <tr> <td>Permeabilidade ao vapor de água</td> <td>Classe V₂ - Média</td> <td>0,14 m ≤ S_d < 1,4 m</td> </tr> <tr> <td>Permeabilidade à água líquida</td> <td>Classe W₃ - Baixa</td> <td>W ≤ 0,1 kg/(m²h^{0.5})</td> </tr> <tr> <td>Resistência à fissuração a espessuras elevadas</td> <td>Conforme</td> <td>≥ 2000 μm</td> </tr> </table>			Brilho especular	Classe G ₃ – Mate	G ≤ 10, ângulo incidência de 85°	Espessura de película seca	Classe E ₂	50 μm < E ≤ 100 μm	Permeabilidade ao vapor de água	Classe V ₂ - Média	0,14 m ≤ S _d < 1,4 m	Permeabilidade à água líquida	Classe W ₃ - Baixa	W ≤ 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Conforme	≥ 2000 μm
Brilho especular	Classe G ₃ – Mate	G ≤ 10, ângulo incidência de 85°																
Espessura de película seca	Classe E ₂	50 μm < E ≤ 100 μm																
Permeabilidade ao vapor de água	Classe V ₂ - Média	0,14 m ≤ S _d < 1,4 m																
Permeabilidade à água líquida	Classe W ₃ - Baixa	W ≤ 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})																
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Conforme	≥ 2000 μm																
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate																
	Cor	Branco e cores de catálogos. Afinável em sistema 2000Mix ^(1,2)																
	Nº de componentes	1 componente																
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	<p>Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l</p> <p>Contém, no máximo, 30 g/l</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</p>																
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	<p>Superficial: 1 hora</p> <p>Entre demãos: no mínimo, 3 - 5 horas</p> <p>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>																
	Rendimento prático	<p>10 - 14 m²/litro/demão</p> <p>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.</p>																
	Ponto de Inflamação	Não inflamável																
	Forma de fornecimento	1, 5 e 15 litros																
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.																
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.																	
	Superfícies novas	<p>Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente;</p> <p>Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL, sem diluir;</p> <p>Deixar secar durante 6 horas.</p>																
	Repintura de superfícies	Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma espátula ou escova;																

PLAS SUPER

CÓD. 110000

Em superfícies com elevado grau de contaminação, efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;

Lavar com água abundante, deixar secar;

Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.

Proceder em seguida como para *Superfícies novas*.

Nota 1: No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.

Nota 2: A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola <i>Airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar. Em aplicação com pistola <i>Airless</i> recomenda-se a utilização de bicos 0,38 a 0,43 mm (0,015 a 0,017 polegadas)
	Nº de demãos	2 – 3 demãos
Diluição		Água
	Rolo, trincha	1ª demão: 10 – 15% 2ª e 3ª demãos: 5 – 10%
	Pistola <i>Airless</i>	5 – 10%
Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de PLAS SUPER diluído 10 a 15% com água; Deixar secar 3 a 4 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água.	
Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da

PLAS SUPER

CÓD. 110000

entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

-
- (1) Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, deve contactar o Departamento Técnico.
- A fricção em tons mais intensos pode originar a formação de riscos esbranquiçados, típicos das tintas mate.
- (2) Para evitar patologias precoces relacionadas com a degradação dos materiais de revestimento (acabamento e reboco), desaconselha-se a utilização de cores escuras que promovem o sobreaquecimento da superfície do SISTEMA THERMINNOV, quando exposto à radiação solar.

REVISÃO

MARÇO 2023