

## SUBCAPA PU TIX

CÓD. 200950

### UTILIZAÇÃO

Fundo poliuretano pigmentado destinado à indústria de mobiliário e outras indústrias da madeira para isolamento de superfícies em M.D.F. e madeira, para interiores.

Produto com bom enchimento, opacidade, secagem rápida e fácil lixagem, boa repintura com Esmaltes de Poliuretano desde brilhante a mate. Produto com excelente aplicabilidade na vertical.

### COMPONENTES

2 componentes:  
 2009500050 - Subcapa PU Tix  
 3936510000 - Endurecedor Subcapa PU Tix

#### Diluyente Recomendado:

4505000000 - Diluyente Dilpur 6983 - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C  
 4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

#### Diluyente de Limpeza

4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou  
 4401000000 - Diluyente Celuloso 106

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Branco
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	1.44±0,05 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Opaca, mate
<b>Viscosidade (Brookfield, 20°C)</b>	50±5 Poises
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 69%
<b>COV</b>	ca. 31% (na forma de fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.  
 Deve ser lixada e impregnada com um isolante (poliuretano).

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.
<b>Proporção de Mistura</b>	2:1 (em Peso) Subcapa PU Tix: Endurecedor Subcapa PU Tix  Teor de sólidos na mistura: 55 ± 2% Viscosidade da mistura: 25 ± 2" (Ford4, 20°C)
<b>Diluição Recomendada</b>	4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador: 10% a 15%
<b>Tempo de Vida Útil da Mistura</b>	1h30min - 2horas
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	Superficial: ca. 15 minutos Seco ao Tacto: ca. 30 minutos Repintura com lixagem: 3 horas (12 horas no máximo)
<b>Intervalo entre Demãos sem Lixagem Intermédia</b>	Mínimo: 10 minutos Máximo: 20 minutos

## SUBCAPA PU TIX

CÓD. 200950

<b>Tempo para Lixagem</b>	Mínimo: 3-4 horas
<b>Acabamento (aplicação)</b>	Mínimo: Após 12 horas
<b>Espessura por Demão</b>	<p><u>Pistola Convencional</u>            Quantidade (Húmido)            1ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            2ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            Diluente: 10-15%</p> <p><u>Pistola Airless</u>            Quantidade (Húmido)            1ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            2ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            Diluente: 10-15%</p> <p><u>Pistola Airmix</u>            Quantidade (Húmido)            1ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            2ª demão (g/m<sup>2</sup>): 120 - 150            Diluente: 10-15%</p>
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

### ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira.
- Aplicar uma a duas demãos de Subcapa PU Tix com intervalo mínimo de 3 horas e lixagem intermédia.
- Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº320, seguida de lixa nº 400.
- Acabamento com Esmalte Lacamil de acordo com o brilho pretendido.

### ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Subcapa PU Tix: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.  
 Endurecedor Subcapa PU Tix: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

### FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 Kg.

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Subcapa PU Tix pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios



## **SUBCAPA PU TIX**

CÓD. 200950

---

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão realizada a Outubro 2023**