

TELHAL AQUOSO

CÓD. 102602

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de elevada qualidade, à base de dispersão 100% acrílica.	
UTILIZAÇÃO	Tinta aquosa para construção civil para aplicação em telhados de fibrocimento, argibetão e de barro.	
PROPRIEDADES	<p>Garante elevada proteção e embelezamento do telhado, conferindo-lhe impermeabilidade</p> <p>Evita acumulação de fungos, algas e líquenes</p> <p>Fácil aplicação</p> <p>Excelente retenção de cor e brilho</p> <p>Não amarelece</p>	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Acetinado
	Cor	Preto (0100) Telha (0524, 2158, 2177)
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	<p>Limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l</p> <p>Contém, no máximo, 140 g/l</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</p>
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	<p>Superficial: 1 hora</p> <p>Entre demãos: 6 horas</p> <p>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>
	Rendimento prático	<p>6 - 10 m²/litro/demão</p> <p>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.</p>
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.	
	Superfícies novas	<p>Não necessita de preparação prévia.</p> <p>Não aplicar sobre telhas hidrofugadas.</p>
	Repintura de superfícies	<p>Amolecer as incrustações com uma solução aquosa de Hipoclorito de Sódio a 5% (lixívia);</p> <p>Lavar com jato de água e escovar com escova de aço de modo a retirar a tinta velha não aderente e fungos em profundidade;</p> <p>Em superfícies contaminadas com fungos ou algas, proceder como para <i>Superfícies contaminadas com microrganismos</i>;</p> <p>Em superfícies com fraco grau de consolidação, aplicar 1 demão de PRIMÁRIO PLIOMIL, diluído 5% com DILUENTE PLIOMIL.</p>
	Superfícies contaminadas com microrganismos	Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.

TELHAL AQUOSO

CÓD. 102602

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de esmalte, trincha ou pistola convencional (Bico: 1,5mm; Pressão: 2 bar)		
	Nº de demãos	2 – 3 demãos		
	Diluição	Água Trincha ou rolo: 5-10% Pistola convencional: 20-25%		
	Modo de aplicação	Aplicar 2 a 3 demãos de TELHAL AQUOSO, na diluição recomendada.		
	Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C	
		Humidade relativa	inferior a 80%	
		Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho	
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.			
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água			
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.			
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.			
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.			
REVISÃO	SETEMBRO 2022			