

## TEXTUR

CÓD. 130000

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta texturada, de elevada qualidade, baseada numa dispersão vinílica modificada.			
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Tinta aquosa para construção civil para pintura paredes e fachadas, em reboco de cimento, fibrocimento, betão e madeira. Pouco adequada a sua utilização no interior.			
<b>PROPRIEDADES</b>	<p>Fácil aplicação, em camada espessa</p> <p>Aspeto texturado, ideal para ocultar pequenas imperfeições do reboco, inclusivamente microfissuras estáticas</p> <p>Excelente resistência ao envelhecimento natural, resistindo ao aparecimento de fungos e outros agentes biológicos</p> <p>Boa retenção de cor</p> <p>Permeabilidade ao vapor de água</p> <p>Baixa absorção de água</p> <p>Odor pouco intenso</p>			
<b>CERTIFICADOS E NORMAS</b>	<b>Norma NP EN 1062-1 - Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior: Classificação</b>			
	<b>NP EN 1062-1</b>	<b>E<sub>5</sub></b>	<b>S<sub>2</sub></b>	<b>V<sub>2</sub></b>
	Dimensão do grão	Classe S <sub>2</sub> – Médio		< 300 µm
	Espessura de película seca	Classe E <sub>5</sub>		> 400 µm
	Permeabilidade ao vapor de água	Classe V <sub>2</sub> - Média		0,14 m ≤ S <sub>d</sub> < 1,4 m
	Permeabilidade à água líquida	Classe W <sub>3</sub> - Baixa		W ≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>Acabamento</b>	Mate/Texturado		
	<b>Cor</b>	Catálogo, sujeito a restrições de cores. Afinável em sistema 2000Mix <sup>(1)</sup>		
	<b>Nº de componentes</b>	1 componente		
	<b>COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l Contém, no máximo, 15 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.		
	<b>Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)</b>	Superficial: 4-5 horas Entre demãos: 12 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.		
	<b>Rendimento prático</b>	1 – 1,5 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.		
	<b>Ponto de Inflamação</b>	Não inflamável		
	<b>Forma de fornecimento</b>	5 e 15 litros		
	<b>Estabilidade em armazém</b>	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.		
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.			
	<b>Superfícies novas</b>	Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes; Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL, sem diluir;		

## TEXTUR

CÓD. 130000

		Deixar secar durante 6 horas.
<b>Repintura de superfícies</b>		<p>Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente;</p> <p>Em superfícies contaminadas com fungos, efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;</p> <p>Lavar com água abundante, deixar secar;</p> <p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p> <p>Reparar as zonas danificadas.</p> <p>Proceder em seguida como para <i>Superfícies novas</i>.</p> <p><b>Nota 1:</b> No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.</p> <p><b>Nota 2:</b> A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.</p>
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de fachadas, rolo rugo e trincha Homogeneizar bem antes de aplicar
	Nº de demãos	1 demão
	Diluição	Esfregaço: 20-25% Acabamento: Sem diluição
	Modo de aplicação	<p>Se a superfície se apresentar muito lisa, aplicar 1ª demão de TEXTUR diluído 20-25% com água, funcionando esta como esfregaço de aderência;</p> <p>Aplicar nova demão de TEXTUR, sem diluição, em camada espessa e movimentos cruzados de forma a preencher completamente a superfície e regularizando o relevo com uma passagem no sentido ascendente;</p> <p>Evitar deixar emendas em panos grandes, devendo o trabalho ser planeado cuidadosamente, acautelando, se necessário, a formação de juntas de esquadramento;</p> <p>Evitar aplicar com previsão de tempo chuvoso, pois o mau tempo pode comprometer a cura correta da película.</p>
	Condições ambientais	<p>Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C</p> <p>Humidade relativa inferior a 80%</p> <p>Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Não aplicar em superfícies demasiado quentes.</p>
Limpeza das ferramentas		Imediatamente após utilização, com água
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>		<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente.</p> <p>Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os</p>

## TEXTUR

CÓD. 130000

---

resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

---

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE** A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

---

**NOTA IMPORTANTE** Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

**(1)** Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, contactar o Departamento técnico.

---

**REVISÃO** AGOSTO 2023