

## TEXTURFLEX

CÓD. 155000

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta flexível de elevada qualidade, baseada numa dispersão aquosa de polímeros acrílicos.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Tinta aquosa para construção civil para pintura de fachadas em reboco de cimento, fibrocimento, betão e madeira. Não adequado para utilização no interior.	
<b>PROPRIEDADES</b>	<p>Excelente elasticidade</p> <p>Boa retenção de cor</p> <p>Boa resistência à intempérie</p> <p>Impermeabilidade à água</p> <p>Permeabilidade ao vapor de água</p> <p>Fácil aplicação, em camada espessa</p> <p>Aspetto texturado, ideal para ocultar imperfeições do reboco, inclusivamente microfissuras estáticas</p> <p>Excelente resistência ao envelhecimento natural, ao aparecimento de fungos e outros agentes biológicos</p>	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Texturado, semi acetinado
	Cor	Catálogo, sujeito a restrição de cores, afinável em sistema 2000MIX <sup>(1)</sup>
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	<p>Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l</p> <p>Contém, no máximo, 40 g/l</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</p>
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	<p>Superficial: 5-6 horas</p> <p>Entre demãos: 12 a 24 horas</p> <p>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>
	Rendimento prático	<p>1-1,5 m<sup>2</sup>/litro</p> <p>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.</p>
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.	
	<b>Superfícies novas</b>	<p>Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente, de forma a não prejudicarem a aderência do produto;</p> <p>Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL, sem diluir;</p> <p>Deixar secar durante 6 horas.</p>
	<b>Repintura de superfícies</b>	<p>Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula;</p> <p>Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para <i>Superfícies contaminadas com microrganismos</i>;</p>

## TEXTURFLEX

CÓD. 155000

	<p>Proceder em seguida como para <i>Superfícies novas</i>.</p> <p><b>Nota 1:</b> No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.</p> <p><b>Nota 2:</b> A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima mencionado.</p>	
<b>Superfícies contaminadas com microrganismos</b>	<p>Efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;</p> <p>Lavar com água abundante, deixar secar;</p> <p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p>	
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de fachadas, rolo rugo e trincha
	Nº de demãos	1 demão
	Diluição	Água Esfregaço: 20% Acabamento: Sem diluição
	Modo de aplicação	<p>Se a superfície se apresentar muito lisa, aplicar 1ª demão de TEXTURFLEX diluído 20% com água, funcionando esta como esfregaço de aderência;</p> <p>Aplicar nova demão de TEXTURFLEX, sem diluição, em camada espessa e movimentos cruzados de forma a preencher completamente a superfície e regularizando o relevo com uma passagem no sentido ascendente;</p> <p>Evitar deixar emendas em panos grandes, devendo o trabalho ser planeado cuidadosamente, acautelando, se necessário, a formação de juntas de esquadramento;</p> <p>Evitar aplicar com previsão de tempo chuvoso, pois o mau tempo pode comprometer a cura correta da película.</p>
	Condições ambientais	<p>Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C</p> <p>Humidade relativa inferior a 80%</p> <p>Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Não aplicar em superfícies demasiado quentes.</p>
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.</p>	
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	

## TEXTURFLEX

CÓD. 155000

---

**NOTA IMPORTANTE** Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

**(1)** Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, contactar o Departamento Técnico.

---

**REVISÃO** AGOSTO 2023